

VOORBEHANDELING VAN MUREN VOOR AANBRENGEN VAN ZOUTSCHERM

PRODUCTOMSCHRIJVING

Humifix VOORSTRIJK FIXPRO is een geavanceerde diepgrondeer op basis van silicaat en polymeren met een hoog vastestofgehalte, ontwikkeld met de innovatieve IQ-technologie. Dankzij de zeer lage viscositeit dringt het product diep door in de capillaire structuur van de ondergrond. Door een chemische reactie met de alkalische ondergrond worden de poriën vernauwd, wat de stabiliteit van het oppervlak aanzienlijk verhoogt en zoutmigratie blokkeert.

TOEPASSINGSGEBIED

- **Muurvoorbereiding:** Cruciaal voor het aanbrengen van Humifix ZOUTSCHERM.
- **Zoutschade:** Als verstevigende primer op door zout aangetast metselwerk, beton en andere alkalische oppervlakken
- **Stabilisatie:** Voor het verstevigen van zanderige of poederende minerale ondergronden
- **Systeemopbouw:** Voorkomt dat zouten uit de ondergrond indringen in verse afdichtingsmortels of saneringspleisters.
- **Schilderwerken:** Geschikt als hoogwaardige primer voor minerale verfsystemen.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

KENMERK	VOORDEEL
Diepe indringing	Reikt diep in de poriën voor maximale structurele stabiliteit.
Zoutblokkerend	Inactiveert aanwezige zouten en voorkomt nieuwe uitbloeiingen.
Capillair vernauwend	Verbeterd de waterdichtheid terwijl de ondergrond dampopen blijft.
Gebruiksvriendelijk	Oplosmiddelvrij, verspuitbaar en universeel toepasbaar op minerale materialen.
Efficiënt	Korte reactietijd zorgt voor een efficiënte workflow en snelle voortgang van de werkzaamheden.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

Vorbereiding ondergrond

De ondergrond moet mineraal, stabiel, absorberend en schoon zijn. Verwijder alle stoffen die de hechting nadelig beïnvloeden, zoals vet, olie, bekistingolie, losse delen en stof.

Applicatie & Droogtijd

Breng het product gelijkmatig aan met een kwast, borstel of lagedrukspuit. Zorg voor volledige verzadiging van de ondergrond, maar voorkom plasvorming. Na een droogtijd van circa 30 minuten (afhankelijk van omgevingsfactoren) kan de volgende laag (pleister, mortel of verf) worden aangebracht

⚠ SYSTEEMGARANTIE

Voor een optimale werking en het behoud van de systeemgarantie is het essentieel dat VOORSTRIJK FIXPRO altijd als eerste stap wordt toegepast binnen het Humifix-behandelingsplan. Dit product vormt de noodzakelijke actieve brug tussen de ondergrond en de Humifix ZOUTSCHERMFIX.

TECHNISCHE GEGEVENS

PRODUCTEIGENSCHAP	WAARDE
Basis	Speciale silicaten / polymeren (IQ-Silicate-Technology)
Kleur	Melkwit
Consistentie	Vloeibaar
Dichtheid	ca. 0,99 g/ml
Viscositeit	<25 mPa.s
pH-waarde	ca. 10,5
Verpakking	Bus 5 KG en 20 KG
Houdbaarheid & opslag	12 maanden houdbaar in zijn oorspronkelijke gesloten verpakking op een droge, koele en vorstvrije plaats tussen +5 °C en +25 °C.
VERWERKING	
Gereedschap	Borstel, kwast, drukspuit
Verbruik	ca. 0,2-0,5 kg/m ² (Afhankelijk van absorptievermogen)
Verwerkingstemperatuur	Tussen + 5 °C en + 35 °C
Reiniging	Alle gebruikte gereedschappen (kwasten, spuiten, mengapparatuur) onmiddellijk na gebruik grondig met water reinigen. Eenmaal uitgehard materiaal kan enkel nog mechanisch worden verwijderd.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer, dient de gebruiker het meest recente Veiligheidsinformatieblad (VIB) te raadplegen. Dit is op aanvraag verkrijgbaar via info@humi-fix.be

Alle informatie die via deze technische fiche wordt kenbaar gemaakt, is louter informatief en is ter goeder trouw opgesteld. Deze informatie verschaft geen nadelige erkenning, noch enige andere garantie dan deze die voortvloeit uit de verkoop van onze producten, binnen de grenzen van onze algemene voorwaarden.

Humifix wijst elke garantie of aansprakelijkheid af met betrekking tot de juistheid, volledigheid en geschiktheid van de verstrekte informatie voor een specifiek doel. Aangezien de toepassing, het gebruik en de verwerking van deze producten zich buiten onze controle bevinden kan Humifix niet aansprakelijk worden gesteld voor de bereikte resultaten of de hieruit voortvloeiende schade. Humifix is niet verantwoordelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik van het product in strijd met de gegeven voorschriften of specificaties.

De gebruiker is verplicht om de geschiktheid van het product en de aanbevelingen voor de beoogde toepassing te controleren door middel van voorlopige proeven. Dit is met name cruciaal vanwege de verwerkingsomstandigheden en het eventuele gebruik van materialen van derden. De verstrekte informatie ontslaat de gebruiker niet van de verplichting om mogelijke inbreuken op rechten van derden te onderzoeken en te verduidelijken. De gebruikers moeten altijd onze laatst gepubliceerde technische fiches raadplegen. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande versies en is gebaseerd op de huidige stand van kennis en ervaring. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde, en zonder voorafgaande kennisgeving, technische wijzigingen in productconstanten en -informatie door te voeren in het kader van technische vooruitgang of nieuwe ontwikkelingen.

